




ASBOYA®


SELÜLOZİK SONKAT BOYA




S - 022 TAKSİ SARI




S - 025 OKSİT SARI




S - 032 NARÇİÇEĞİ



S - 040 BAYRAK KIRMIZI



S - 049 BORDO




S - 053 PARLIAMENT MAVİ




S - 058 MOR



S - 041 PEMBE




S - 052 BONCUK MAVİ




S - 054 TURKUAZ




S - 059 LACİVERT




S - 062 ÇİMEN YEŞİLİ




S - 070 METALİK GÜMÜŞ GRİ



S - 084 AÇIK KAHVE




S - 090 SİYAH



S - 065 MAKİNA YEŞİLİ



S - 075 MAKİNA GRİ




S - 086 KOYU KAHVE




S - 099 MAT SİYAH

S - 010 BEYAZ



S - 023 KROM SARI



S - 030 TURUNCU

Boya boydan boya...

Boya boydan boya...



SELÜLOZİK SONKAT BOYA

ASBOYA Selülozik Boya nitroselüloz esaslı tek komponentli hava kurumalı son kat boyadır. Asboya Selülozik Boya uygulanacak yüzeyler her türlü kir, yağ, toz ve eski boya kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. Selülozik astar üzerine tatbik edilmesi tavsiye edilir. Yaklaşık olarak 1 kısım boya 1 kısım selülozik tiner ile inceltildiği zaman tatbikat viskozitesi elde edilmiş olur. Hava şartlarına bağlı olarak %5-10 oranında retarder ilave etmekle buğulanma, portakallanma gibi çeşitli yüzey bozukluklarına meydan vermemek bakımından faydalı olur. Boya yer yer kalkmış ve kötü durumda ise metale kadar kazılıp temizlenmesinde fayda vardır. Çıplak metal üzerine 1 kat Asboya Akrilik Astar veya Wash Primer cinsi antikorozyon astar tatbik edilmesi durumunda üzerine Asboya Selülozik Macun ile devam edilir. Aksi takdirde macundan önce 1 kat Asboya Selülozik Astar tatbik etmek gerekir.

Kuruma Süresi (20°C): 10-20 dakika içinde yüzey kurumasını yapar, kemikleşmeyi 18-20 saat içerisinde tamamlar. Boyanın 24 saat bekletilmesi tavsiye edilir.

Tehlike Uyarıları: R 10 (Alevlenebilir) R20/22 (Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.)

Güvenlik Uyarıları: S2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz) S7/9 Kutuyu iyice kapalı halde serin ve iyi havalandırılan bir yerde koruyunuz) S24/25 (Göz ve deri temasından sakınınız)



ASBOYA KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Yassıören Cad. No:18 34860 Hadımköy - İstanbul
Tel: 0212 771 26 64 - 771 26 65
Fax: 0212 771 22 83

SELÜLOZİK SONKAT BOYA

RENK KARTELASI

